

An extruded and impact-resistant polymer based on a high-density polystyrene

Geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge dichtheid

Un polymère extrudé résistant aux impacts à base d'un mélange de polystyrènes haute densité

Extrudierter und schlagfester, hochdichter Polystyrol-Mix

Polímero fabricado por extrusión, resistente a impactos fuertes a base de una mezcla de poliestireno de alta densidad

ORAC nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM202 - 10/2018

MADE IN EU

TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES
TYPISCHE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Sharp lines and sharp reproduction of details

Randscherpe lijnen en fijne weergave van alle details

Reproduction précise et délicate de tous les détails

Scharfe Konturen und eine geschmackvolle Identität von allen Details

Lineas pronunciadas para el máximo diseño



Can also be used in exterior applications and damp environments. Has to be painted with a special coating for outside use

Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden

Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur

Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Muss mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden

Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas. Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



Knock resistant

Schokbestendig

Résistant aux chocs

Stossfest

Resistente a golpes



Resistant to most common solvents and moisture

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water

Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau

Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser

Resistente a la mayoría de los disolventes y agua

GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS GENERALES
ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion

Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting

Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture

Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbehaftung

Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting

Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid

Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV

Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit

Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



Can be sanded

Schuurbaar

Peut être poncé

Reibbar, schleifbar

Se puede lijar



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren

Facile à recouper et à installer

Einfach zu versägen und zu installieren

Fácil de cortar e instalar



Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation

Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken

Integrierte V-fix, Klebefuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation

El V-fix integrado para colar de manera más fácil

INSTALLATION

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN



ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX

GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX

GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX

Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden

Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides

Innen, poröse/saugfähige und trockene Untergründe

Interior, superficies porosas y secas



or
of
ou
o

Exterior, non-porous surface, humid surface

Buiten, niet-poreuze ondergrond, vochtige ondergrond

Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses, environnement humide

Außen, nicht-poröse/saugfähige Untergründe, Feuchträume

Exterior, superficies no porosas, ambientes húmedos



1



Seal wall/ceiling

Verbinding muur/plafond

Adhésion mur/plafond

Decke- und Wandverklebung

Adherencia techos/paredes



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m

FDP600 4200ml | 65 > 110m



or
of
ou
o



DecoFix Power (Hydro)

ULTRA strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m



2



Joint between mouldings

Verbinding tussen profielen

Joint entre les profils

Naht zwischen Profilen

Uniones de los perfiles



DecoFix Extra

Polyurethane-based adhesive

FX200 310ml | min. 80m

FX210 tube 80ml | min. 20m



ORAC DECOR® CHARACTERISTICS
ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Resistant to most common solvents and moisture
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



High heat resistance (max. 70°C)
Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)
Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)
Resistente al calor (máx. 70°C)



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time
Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



Acoustically neutral
Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICAL INFO
TECHNISCHE INFO
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFO
INFORMACIÓN TÉCNICA



Hardness:
Hardheid:
Dureté:
Härte:
Dureza:

>27 shore D: Cornice and panel mouldings | Kroon- en wandlijsten | Corniches et cimaises | Eck- und Wandleisten | Cornisas y molduras
>45 shore D: Skirting | Plinten | Plinthes | Sockelleisten | Zócalos



Composition: Polymer polystyrene (>95%)
Samenstelling: Polymeer polystyreen (>95%)
Composition: Polystyrène polymère (>95%)
Inhaltsstoff: Polymeer Polystyrol (>95%)
Composición: Polímero poliestireno (>95%)



100% recyclable
100% recycleerbaar
100% recyclable
100% recyclable
100 % reciclable



Density: 220 > 420 kg/m³
Densiteit: 220 > 420 kg/m³
Densité: 220 > 420 kg/m³
Dichte: 220 > 420 kg/m³
Densidad: 220 > 420 kg/m³



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Thickness: 5 mm > 27 mm
Dikte: 5 mm > 27 mm
Epaisseur: 5 mm > 27 mm
Dicke: 5 mm > 27 mm
Espesor: 5 mm > 27 mm



Contains no toxic products; free of asbestos and cyanides
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest und Zyaniden
No contiene productos tóxicos; sin amianto ni cianuros



Standard not flame retardant. UK standard BS476 Class 1 at request
Standaard niet brandvertragend. UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag
A la base non résistant au feu. UK B5476 Class 1 sur demande
Standard nicht-feuerhemmend. UK Norm BS476 Class 1 auf Anfrage
Estándar no resistente al fuego. Norma UK BS476 Class 1 sobre pedido



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%



Ideal storage and installation condition: 10 < 35°C
Ideale opslag- en plaatsingsvoorwaarden: 10 < 35°C
Condition idéale de stockage et d'installation: 10 < 35°C
Lager- und Installationsbedingungen: 10 < 35°C
Condiciones de almacenamiento y de instalación: 10 < 35°C